

SANDSTONE

SANDSTONE

Gres fine porcellanato Bla UGL EN 14411 / Fine porcelain stoneware / Feinsteinzeug / Grès cérame fin / Gres fino porcelánico



Formati / Sizes / Grösse / Format / Tamaño:



30x60 RECT.
12"x24"



45x45 RECT.
18"x18"




14,7x45 RECT.
6"x18"



30x30 RECT.
12"x12"



14,7x14,7 RECT.
6"x6"



SANDSTONE

30x60 / 45x45 / 14,7x45 / 30x30 / 14,7x14,7 - 12"x24" / 18"x18" / 6"x18" / 12"x12" / 6"x6"

Gres fine porcellanato Bla UGL EN 14411 / Fine porcelain stoneware / Feinsteinzeug / Grès cérame fin / Gres fino porcelánico



	Classement				
	U	P	E	C	Gel
30x30	U4	P4+	E3	C2	S
30x60 Antracite	U4	P4	E3	C2	S
30x60	U4	P4	E3	C2	S
45x45	U4	P4+	E3	C2	S



0077460 Bianco 30x60
0077420 Bianco 45x45
0077400 Bianco 30x30
0077435 Bianco 14,7x45
0077480 Bianco 14,7x14,7

0077463 Grigio 30x60
0077423 Grigio 45x45
0077403 Grigio 30x30
0077438 Grigio 14,7x45
0077483 Grigio 14,7x14,7

0077464 Antracite 30x60
0077424 Antracite 45x45
0077404 Antracite 30x30
0077439 Antracite 14,7x45
0077484 Antracite 14,7x14,7




0077461 Gold 30x60
0077421 Gold 45x45
0077401 Gold 30x30
0077436 Gold 14,7x45
0077481 Gold 14,7x14,7

0077462 Noce 30x60
0077422 Noce 45x45
0077402 Noce 30x30
0077437 Noce 14,7x45
0077482 Noce 14,7x14,7



0077425 Mosaico Bianco
 45x45 - 18"x18"
 4 pcs x box



0077428 Mosaico Grigio
 45x45 - 18"x18"
 4 pcs x box



0077429 Mosaico Antracite
 45x45 - 18"x18"
 4 pcs x box




0077426 Mosaico Gold
 45x45 - 18"x18"
 4 pcs x box



0077427 Mosaico Noce
 45x45 - 18"x18"
 4 pcs x box



0077485 Mosaico Dec. Gold/Bianco
 30x30 - 12"x12"
 4 pcs x box



0077487 Mosaico Dec. Grigio
 30x30 - 12"x12"
 4 pcs x box



0077488 Mosaico Dec. Antracite
 30x30 - 12"x12"
 4 pcs x box



0077486 Mosaico Dec. Noce
 30x30 - 12"x12"
 4 pcs x box

0077359 List. Alluminio 3x45 - 1 1/4"x18"
 8 pcs x box



0077444 Listello Borchie Antracite
 14,7x45 - 6"x18"
 6 pcs x box



0077449 Tozz. Borchie Antracite
 14,7x14,7 - 6"x18"
 4 pcs x box



0077442 Listello Borchie Noce
 14,7x45 - 6"x18"
 6 pcs x box



0077447 Tozz. Borchie Noce
 14,7x14,7 - 6"x18"
 4 pcs x box



0077412 Fascia Grigio/Antracite
 9x30 - 3 3/4"x12"
 8 pcs x box



0077410 Fascia Noce/Bianco
 9x30 - 3 3/4"x12"
 8 pcs x box



0077411 Fascia Noce/Glöd
 9x30 - 3 3/4"x12"
 8 pcs x box



0077417 Angolo Grigio/Antracite
 15x45 - 6"x18"
 4 pcs x box



0077415 Angolo Noce/Bianco
 15x45 - 6"x18"
 4 pcs x box



0077416 Angolo Noce/Glöd
 15x45 - 6"x18"
 4 pcs x box

Pezzi speciali / Special trims / Sonderstücke / Pieces especiales / Piezas especiales

	BATTISCOPA 7,5x30 3"x12" 44 pcs x box	GRADONE 30x30 12" x12" 15 pcs x box
Bianco	0077405	0077430
Grigio	0077408	0077433
Antracite	0077409	0077434
Gold	0077406	0077431
Noce	0077407	0077432

Imballi / Packing / Verpackungen / Emballages / Embalajes

Formato	Pezzi/Sc.	Mq/Sc	Sc/Pal	Mq/Pal	Kg/Sc	Kg/Pal
Size	Pcs/Box	Sq.M/Box	Box/Pal	Sq.M/Pal	Kg/Box	Kg/Pal
Grösse	Pcs/Ctn	Mq/Ctn	Ctn/Pal	Mq/Pal	Kg/Ctn	Kg/Pal
Format	Stck/Kart	Qm/Kart	Kart/Pal	Qm/Pal	Kg/Kart	Kg/Pal
Tamaño	Piezas/Caja	Mq/Caja	Caja/Pal	Mq/Pal	Kg/Caja	Kg/Pal
30x60	8	1,44	32	46,08	32,50	1040
45x45	8	1,44	44	32	35,45	1559,8
30x30	15	1,35	40	54	26,50	1060
14,7x45	16	1,08	-	-	21,50	-
14,7x14,7	22	1,08	120	-	9	1080

Caratteristica Features Caractéristiques Eigenschaften Características	Unità di misura Unit of measurement Unité de mesure Masseinheit Unidad de medida	Valore medio Areatech Areatech mean value Valeur moyenne Areatech Durchschnitts-werf-Areatech Valor medio Areatech	Valore Prescritto Fixed value Valeur prescrite Vorgeschriebener wert Valor establecido	Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode Método de ensayo
Dimensione lati Dimensions-Lenght and widht Masse-Länge und Breite Dimensions-Longueur et largeur Dimensiones-Longitud y ancho	%	Conforme Conform Gleichmässig Conforme Conforme	+/- 0,6 MAX	UNI EN ISO 10545-2
Rettilineità dei lati Side straightness Geractlinigkeit der Kanten Rectitude des arêtes Rectilínedad de los lados	%	Conforme Conform Gleichmässig Conforme Conforme	+/- 0,5 MAX	UNI EN ISO 10545-2
Ortogonalità degli spigoli Corner squariness Rechtwinkligkeit der Kanten Angularité Ortogonalidad de las esquinas	%	Conforme Conform Gleichmässig Conforme Conforme	+/- 0,6 MAX	UNI EN ISO 10545-2
Planarità Flatness Ebenflächigkeit Planéité Planeidad	%	Conforme Conform Gleichmässig Conforme Conforme	+/- 0,5 MAX	UNI EN ISO 10545-2
Spessore Thickness Dicke Epaisseur Grosor	%	Conforme Conform Gleichmässig Conforme Conforme	+/- 5 MAX	UNI EN ISO 10545-2
Assorbimento d'acqua Water absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau Absorción de agua	%	Conforme Conform Gleichmässig Conforme Conforme	≤ 0,5	UNI EN ISO 10545-3
Resistenza all'abrasione profonda Resistance to abrasion Beständigkeit gegen oberflächenverschleiss Résistance à l'abrasion Resistencia a la abrasión	MM ³	Conforme Conform Gleichmässig Conforme Conforme	≤ 175	UNI EN 10545-4
Resistenza al gelo Frost resistance Frostbeständigkeit Résistance au gel Resistencia al hielo	-	Resiste Resists Widerstandsfähig Résiste Resiste	Richiesta Request Onfrange Demande Solicitud	UNI EN ISO 10545-12
Storzo di rottura Breaking strenght Bruchkraft Contrainte de rupture Esfuerzo de rotura	N	Conforme Conform Gleichmässig Conforme Conforme	≥ 1300 se sp ≥ 7,5 mm ≥ 700 se sp < 7,5 mm	UNI EN ISO 10545-4
Modulo di rottura Modulus of rupture Bruchmodul Coefficient de rupture Módulo de rotura	N/mm ²	Conforme Conform Gleichmässig Conforme Conforme	≥ 35	UNI EN ISO 10545-4
Dilatazione termica lineare Coeff. of linear thermal expansion Linearer wärmeausdehnungs-koeffizient Coeff. d'extension thermique linéaire Coefficiente de dilatación térmica lineal	°MK (-1)	7,0	-	UNI EN ISO 10545-8
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico Resistance to chemicals for household use Beständigkeit gegen haushaltschemikalien Résistance aux produits d'usage domestique Resistencia a los productos químicos de uso doméstico	-	Conforme Conform Gleichmässig Conforme Conforme	UB	UNI EN ISO 10545-13
Resistenza agli sbalzi termici thermal shock resistance widerstandsfähigkeit gegen temperaturschwankungen résistance aux écarts de température resistencia al choque térmico	-	Conforme Conform Gleichmässig Conforme Conforme	Metodo disponibile Available method Verfügbare methode Méthode disponible Método disponible	UNI EN ISO 10545-9
Stabilità dei colori Colour stability Lichtechtheit der färbung Stabilité des coloris Estabilidad de los colores	-	Resiste Resists Widerstandsfähig Résiste Resiste	Metodo disponibile Available method Verfügbare methode Méthode disponible Método disponible	DIN 51094

	Tipo di struttura Structural characteristic Caractéristiques structurelles Trittsicherheitsgruppen Tipo de estructura	Unità di misura Unit of measurement Unité de mesure Masseinheit Unidad de medida	Valore medio Areatech Areatech mean value Valeur moyenne Areatech Durchschnitts-werf-Areatech Valor medio Areatech	Conforme a: conform to: conforme à: gemäß: conform a:
Scivolosità Slip factor Glätte Glissance Resbalamiento	EC1 Naturale	Gradi	A R10	DIN 51097 DIN 51130
	EC1 Strutturato	Gradi	C (A+B+C) R12	DIN 51097 DIN 51130
	Graniti - Slate	Gradi	A R11	DIN 51097 DIN 51130
	Graniti/Tinte Unite - Trama Cross	Gradi	C R12 V4	DIN 51097 DIN 51130
	Hamada	Gradi	A+B R11	DIN 51097 DIN 51130
	Il Magnifico	Gradi	A R10	DIN 51097 DIN 51130
	Paver	Gradi	B (A+B) R 10	DIN 51097 DIN 51130
	Pietra Piasentina	Gradi	A R9	DIN 51097 DIN 51130
	Pietra Piasentina Grip	Gradi	A R10	DIN 51097 DIN 51130
	Pietraforte	Gradi	B (A+B) R 11	DIN 51097 DIN 51130
	Portland	Gradi	R9	DIN 51130
	Sandstone	Gradi	A R10	DIN 51097 DIN 51130
Stone Cult	Gradi	R9	DIN 51130	
Scivolosità - Attrito asciutto Slip factor - Friction on a dry surface Glätte - Rutschhemmung auf einer trockenen oberfläche Glissance - Déparage sur une surfacemouillée Resbalamiento - Fricción en seco	EC1 Naturale	-	> 0,60	ASTM C 1028
	EC1 Strutturato	-	> 0,60	ASTM C 1028
	Paver	-	> 0,60	ASTM C 1028
	Hamada	-	> 0,60	ASTM C 1028
	Il Magnifico	-	> 0,60	ASTM C 1028
	Pietra Piasentina	-	> 0,60	ASTM C 1028
	Pietra Piasentina	-	> 0,60	ASTM C 1028
	Pietraforte	-	> 0,60	ASTM C 1028
	Sandstone	-	> 0,60	ASTM C 1028
	Stone Cult	-	> 0,60	ASTM C 1028
Scivolosità - Attrito bagnato Slip factor - Friction on a wet surface Glätte - Rutschhemmung auf einer naßen fläche Glissance - Déparage sur une surfacessuyée Resbalamiento - Fricción en húmedo	EC1 Naturale	-	> 0,60	ASTM C 1028
	EC1 Strutturato	-	> 0,60	ASTM C 1028
	Hamada	-	> 0,60	ASTM C 1028
	Il Magnifico	-	da 0,50 a 0,60	ASTM C 1028
	Paver	-	> 0,60	ASTM C 1028
	Pietra Piasentina	-	> 0,60	ASTM C 1028
	Pietra Piasentina	-	> 0,60	ASTM C 1028
	Pietraforte	-	> 0,60	ASTM C 1028
	Sandstone	-	> 0,60	ASTM C 1028
	Stone Cult	-	da 0,50 a 0,60	ASTM C 1028

PRODOTTI ANTISCIVOLO

NON-SLIP PRODUCT / RUTSCHSICHERE PRODUKTE / LES PRODUITS ANTIGLISSE / LOS PRODUCTOS ANTIDESLIZAMENTO

SCIVOIOSITÀ secondo ASTM C 1028

Il metodo di prova statunitense ASTM C 1028 prevede la misurazione della scivolosità di un pavimento per mezzo di un test che, utilizzando uno strumento normalizzato, rileva il coefficiente statico di attrito. La prova viene eseguita con tampone in cuoio, in gomma e in neolite, con superficie asciutta e bagnata. Il risultato è valutato secondo la seguente classificazione:

inferiore a	0,50	attrito insufficiente
da	0,50 a 0,60	attrito sufficiente
superiore a	0,60	anti-slip

Nelle tabelle sono riportati solo i dati relativi al test eseguito con tampone in neolite e soltanto per quei prodotti che vengono proposti per impieghi in cui è espressamente richiesta l'antiscivolosità.

SLIPPERINESS according to ASTM C 1028

The US testing method ASTM C 1028 measures the slipperiness of a flooring through a test that, by means of a standardized instrument, measures the static friction coefficient. The test is made with rubber, leather and neolite pads, with wet and dry surface. The result is evaluated according to the following classification:

lower than	0,50	insufficient friction
from	0,50 a 0,60	sufficient friction
over	0,60	anti-slip

The tables show only the data relevant to the test made with neolite pad and only for those products suggested for uses where the slipping resistance is expressly recommended.

RUTSCHGEFAHR nach ASTM C 1028

Die amerikanische Testmethode ASTM C 1028 mißt die Rutschgefahr in einem Boden über einen Test, der durch ein normalisiertes Instrument den statischen Reibungskoeffizienten ermittelt. Der Test erfolgt mit Hilfe eines Leder-, Gummi- und Neolitpuffers mit trockener und nasser Oberfläche. Das Resultat wird nach folgender Klassifizierung bewertet:

unter	0,50	ungenügende Reibung
von	0,50 a 0,60	ausreichende Reibung
über	0,60	anti-slip

Die Tabellen enthalten nur die Daten in bezug auf den mit Neolitpuffer ausgeführten Tests für die Produkte, die nur dann eingesetzt werden, wenn ausdrückliche Rutschfestigkeit verlangt wird.

Categoria di resistenza allo scivolamenti con piedi calzati

Slip resistance group with footwear

Categories de resistance au glissement les pieds chaussés


Rutschhemmungskategorien mit schuhwerk

Categoría de resistencia al resbalamiento con zapatos en los pies

ZH1/571 - DIN 51130

SUPERFICIE DI CALPESTIO
SURFACE TO WALK ON - SURFACE DE PIÉTINEMENT
TRITTFÄCHE - SUPERFICIE DE TRAFICO PEATONAL

SPAZIO DI RACCOLTA
COLLECTION SPACE - ESPACE DE RÉCUPÉRATION
VERDRÄNGUNGSRaum - ESPACIO DE RECOGIDA



COEFFICIENTE DI ATTRITO COEFFICIENT OF FRICTION COEFFICIENT DE FRICTION REIBUNGSKOEFFIZIENT COEFICIENTE DE FRICCIÓN	ANGOLI DI INCLINAZIONE ANGLE ANGLE D'INCLINAISON NEIGUNGSWINKEL ÁNGULOS DE INCLINACIÓN	CAMPI DI APPLICAZIONE FIELD OF APPLICATION DOMAINES D'UTILISATION ANWENDUNGSBEREICH CAMPOS DE APLICACIÓN
---	--	--

R9	6°÷10°	AMBIENTI RESIDENZIALI, SCUOLE, STUDI MEDICI, ECC. - RESIDENTIAL ENVIRONMENTS, SCHOOLS, SURGERIES, ETC. - MILIEUX RÉSIDENTIELS, ÉCOLES, CABINETS DE MÉDECINS, ETC. - WOHNBEREICH, SCHULEN, ARZTPRAXEN USW. - AMBIENTES RESIDENCIALES, ESCUELAS, SERVICIOS MÉDICOS, ETC.
R10	10°÷19°	TOILETTES, MAGAZZINI, GARAGES, CUCINE DI LOCALI PUBBLICI ECC. - BATHROOMS, WAREHOUSES, GARAGES, KITCHENS OF RESTAURANT, ETC. - TOILETTES, MAGASINS, GARAGES, CUISINES D'ÉTABLISSEMENTS PUBLICS, ETC. - TOILETTEN, LAGERHALLEN, GARAGEN, GROßKÜCHEN USW. - RETRETES, ALMACENES, GARAJES, COCINAS, LOCALES PÚBLICOS, ETC.
R11	19°÷27°	LAVORAZIONE FORMAGGI, CELLE FRIGORIFERE, LAVANDERIE, ECC. - DAIRIES, COLD ROOMS, LAUNDRIES, ETC. - TRAVAIL DU FROMAGE, CHAMBRES FRIGORIFIQUES, BLANCHISSERIES, ETC. - KÄSEREI, WÄSCHEREI, KÜHLRÄUME, USW. TRANSFORMACIÓN QUESOS, CELDAS FRIGORÍFICAS, LAVANDERÍAS, ETC.
R12	27°÷35°	LAVORAZIONE CARNI, CUCINE INDUSTRIALI, ZUCCHERIFICI, ECC. - MEAT PROCESSING, INDUSTRIAL KITCHENS, SUGAR PRODUCTION, ETC. - TRAVAIL DE LA VIANDE, CUISINES INDUSTRIELLES, SUCRERIES, ETC. - FLEISCHVERARBEITUNGSTÄTTEN, INDUSTRIEKÜCHEN, ZUCKERFABRIKEN, USW. - TRANSFORMACIÓN CARNES, COCINAS INDUSTRIALES, AZUCARERÍAS, ETC.

GUSSEMENT conformément à la norme ASTM C 1028

La méthode d'essai des Etats-Unis ASTM C 1028 prévoit la mesure du glissement d'un carrelage, par un essai effectué en utilisant un instrument normalisé, qui détermine le coefficient statique de friction. L'essai est effectué à l'aide d'un tampon en cuir, d'un tampon en caoutchouc et d'un tampon en néolithe, soit pour la surface sèche, pour la surface mouillée. Le résultat est évalué sur la base du classement suivant:

moins de	0,50	friction insuffisante
de	0,50 a 0,60	friction suffisante
plus de	0,60	antiglisement

Les tableaux réportent uniquement les données concernant l'essai effectué à l'aide du tampon en néolithe et pour les seuls produits qui sont proposés pour des emplois où la caractéristique d'antiglisement est expressément demandée.

DESILIZAMIENTO según el método ASTM C 1028

El método estadounidense de prueba ASTM C 1028 prevé la medición del índice de deslizamiento de un pavimento por medio de un test que, sirviéndose de un instrumento reglamentario, determina el coeficiente de rozamiento estático del mismo. La prueba se lleva a cabo con una correa de cuero, de goma y de neolite, sobre superficie seca y mojada. La evaluación se establece de acuerdo con la siguiente clasificación:

La evaluación se establece de acuerdo con la siguiente clasificación:

inferior a	0,50	roce insuficiente
da	0,50 a 0,60	roce suficiente
superior a	0,60	antideslizamiento

En las tablas se indican únicamente los datos correspondientes a la prueba efectuada con correa de neolite y sólo en referencia a los productos que se utilizan cuando se requiere de manera expresa que el pavimento sea antideslizante.

CONTRASSEGNO DELLO SPAZIO DI RACCOLTA COLLECTION SPACE MARK IDENTIFICATION DE L'ESPACE DE RÉCUPÉRATION KENNZAHL FÜR VERDRÄNGUNGSRaum MARCA DE IDENTIFICACION DEL ESPACIO DE RECOGIDA	VOLUME MIN. DELLO SPAZIO DI RACCOLTA (CM³/DM³) MIN. VOLUME OF COLLECTION SPACE (CM³/DM³) VOLUME MIN. DE L'ESPACE DE RÉCUPÉRATION (CM³/DM³) MINDESTVOLUMEN VERDRÄNGUNGSRaumES (CM³/DM³) VOLUMEN DEL ESPACIO DE RECOGIDA (CM³/DM³)
--	--

V4	→	4
V6	→	6
V8	→	8
V10	→	10

Pavimentazioni per zone bagnate con calpestio a piedi scalzi

Slip proof products flooring for wet areas used when barefoot

Sols pour zones mouillées de cheminement pieds nus

Für böden in nassbereichen mit barfußbegehung

Pavimentaciones para zonas mojadas con tráfico peatonal con pies descalzos

GUV. 26.17 - DIN 51097

GRUPPO DI CLASSIFICAZIONE EVALUATION GROUP GROUPE D'EVALUATION BEWERTUNGSGRUPPE GRUPOS DE EVALUACION	ANGOLO MINIMO DI INCLINAZIONE MINIMUM ANGLE OF SLOPE ANGLE MIN. D'INCLINAISON MINIMALER NEIGUNGSWINKEL ANGULO MÍNIMO DE INCLINACION
A	→ ≥12°
B	→ ≥18°
C	→ ≥24°

LISTE DES ZONES MOUILLÉES AVEC PIÉTINEMENT PIEDS NUS

GRUPE D'EVALUATION	ANGLE MIN. D'INCLINAISON	LISTE DES ZONES MOUILLÉES AVEC PIÉTINEMENT PIEDS NUS
A	12°	- COULOIRS DE CHEMINEMENT PIEDS NUS (LE PLUS SOUVENT SECS) - VESTIAIRES INDIVIDUELS OU DE GROUPE - FONDS DE PISCINES BASSES, AVEC TOUTE LA PROFONDEUR NE DÉPASSANT PAS 80 CM.
B	18°	- COULOIRS DE CHEMINEMENT PIEDS NUS NE FAISANT PAS PARTIE DE LA CATÉGORIE A - DOUCHES - ZONES D'INSTALLATION DE VAPORISATION DE DÉSINFECTANTS - PASSAGE AUTOUR DES PISCINES - FONDOS DE PISCINES BASSES, AVEC UNE PROFONDEUR INFÉRIEURE À 80 CM EN CERTAINS POINTS - FONDOS DU BASSIN DANS LES PISCINES BASSES À VAGUES - PLANS DE SOULÈVEMENT - PISCINES POUR ENFANTS - ÉCHELLES MURALES D'ENTRÉE DANS L'EAU - ESCALIERS D'ENTRÉE DANS L'EAU D'UNE LARGEUR D'1M MAX. AVEC RAMPE DES DEUX CÔTÉS - ÉCHELLES ET ESCALIERS SITUÉS À L'EXTÉRIEUR DE LA ZONE DU BASSIN
C	24°	- ESCALIERS D'ENTRÉE DANS L'EAU NE FAISANT PAS PARTIE DE LA CATÉGORIE B - BASSINS DE PASSAGE - BORD DE PISCINE INCLINÉ

ELENCO DE LA ZONAS MOJADAS CON TRAFICO PEATONAL CON PIES DESCALZOS

GRUPO DE EVALUACIÓN	ANGULO MÍNIMO DE INCLINACIÓN	ELENCO DE LA ZONAS MOJADAS CON TRAFICO PEATONAL CON PIES DESCALZOS
A	12°	- PASILLOS PARA TRÁFICO PEATONAL CON PIES DESCALZOS (LA MAYORÍA SECOS) - VESTUARIOS INDIVIDUALES O DE GRUPO - FONDOS DE PISCINAS BAJAS, CUANDO EN TODA LA PISCINA LA PROFUNDIDAD NO SUPERA LOS 80 CM.
B	18°	- PASILLOS PARA EL TRÁFICO PEATONAL CON PIES DESCALZOS QUE NO FORMAN PARTE DE LA CATEGORÍA A - DUCHAS - ZONAS DE INSTALACIONES DE PULVERIZACIÓN DE DESINFECTANTES - PASO ALREDEDOR DE LA PISCINA - FONDOS DE PISCINAS BAJAS CUANDO EN DETERMINADOS PUNTOS DE LA PISCINA LA PROFUNDIDAD DEL AGUA ES INFERIOR A 80 CM. - FONDOS DE PISCINAS BAJAS CON OLAS - PLANOS DE ELEVACION - PISCINAS PARA NIÑOS - ESCALERAS DE MANO QUE LLEVAN AL AGUA - ESCALERAS QUE LLEVAN AL AGUA CON UNA ANCHURA MÁX. DE 1 M. CON BARANDILLAS EN AMBOS LADOS - ESCALERAS DE MANO Y ESCALERAS EN EL EXTERIOR DE LA ZONA DE LA PISCINA
C	24°	- ESCALERAS QUE LLEVAN AL AGUA QUE NO FORMAN PARTE DE LA CATEGORÍA B - PISCINAS DE PASO - BORDE DE PISCINA INCLINADO

GRUPPO DI VALUTAZIONE	ANGOLO MIN. DI INCLINAZIONE	ELENCO DELLE ZONE BAGNATE CON CALPESTIO A PIEDI SCALZI
A	12°	- CORRIDOI PER CALPESTIO CON PIEDI SCALZI (PER LO PIÙ SECCHI) - SPOGLIATOI SINGOLI O DI GRUPPO - FONDI DI PISCINE BASSE, QUANDO IN TUTTA LA PISCINA LA PROFONDITÀ NON SUPERA GLI 80 CM.
B	18°	- CORRIDOI PER CALPESTIO CON PIEDI SCALZI NON FACENTI PARTE DELLA CATEGORIA A - DOCCE - ZONE DI IMPIANTI DI SPRIZZATURA DI DISINFETTANTI - PASSAGGIO INTORNO ALLE PISCINE - FONDI DI PISCINE BASSE, QUANDO IN DETERMINATI PUNTI DELLA VASCA LA PROFONDITÀ DELL'ACQUA È INFERIORE A 80 CM. - FONDI DI VASCHE IN PISCINE BASSE A ONDE - PIANI DI SOLLEVAMENTO - PISCINE PER BAMBINI - SCALE A PIOLI CHE PORTANO IN ACQUA - SCALE CHE PORTANO IN ACQUA CON LARGHEZZA MAX DI 1 M. CON CORRIMANO SU ENTRAMBI I LATI - SCALE A PIOLI E SCALE ALL'ESTERNO DELLA ZONA DELLA VASCA
C	24°	- SCALE CHE PORTANO IN ACQUA NON FACENTI PARTE DELLA CATEGORIA B - VASCHE PER PASSAGGIO - BORDO PISCINA INCLINATO

LIST OF WET AREAS TO BE WALKED ON BAREFOOT

EVALUATION GROUP	MIN. ANGLE OF SLOPE	LIST OF WET AREAS TO BE WALKED ON BAREFOOT
A	12°	- CORRIDORS USED WHEN BAREFOOT (GENERALLY WHEN DRY) - SINGLE OR GROUP CHANGING ROOMS - BOTTOMS OF SHALLOW SWIMMING POOLS, WHEN THE DEPTH DOES NOT EXCEED 80 CM. IN THE ENTIRE SWIMMING POOL
B	18°	- CORRIDORS USED WHEN BAREFOOT, NOT COVERED BY CATEGORY A - SHOWERS - AREAS WITH SYSTEMS FOR SPRAYING DISINFECTANT - AREAS AROUND THE SWIMMING POOL - BOTTOMS OF SHALLOW SWIMMING POOLS WHEN THE DEPTH OF THE WATER IS LESS THAN 80 CM. AT CERTAIN POINTS IN THE POOL - BOTTOMS OF SHALLOW SWIMMING POOLS WITH WAVE MACHINE - PLATFORMS - BABY POOLS - LADDERS LEADING INTO WATER - STEPS LEADING INTO WATER WITH A MAX. WIDTH OF 1 M. WITH A HANDRAIL ON BOTH SIDES - LADDERS AND STEPS OUTSIDE THE POOL AREA - LADDERS LEADING INTO WATER NOT COVERED BY CATEGORY B - WALK THROUGH POOLS - SLOPING EDGES OF SWIMMING POOLS
C	24°	- LADDERS LEADING INTO WATER NOT COVERED BY CATEGORY B - WALK THROUGH POOLS - SLOPING EDGES OF SWIMMING POOLS

RUTSCHHEMMUNG IN BARFUSSBEREICHEN

BEWERTUNGSGRUPPE	MINDEST-NEIGUNGSWINKEL	RUTSCHHEMMUNG IN BARFUSSBEREICHEN
A	12°	- BARFUSSGÄNGE (WEITGEHEND TROCKEN) - EINZEL-UND SAMMELUMKLEIDERÄUME - BECKENBÖDEN IN NICHTSCHWIMMERBEREICHEN, WENN IM GESAMTEN BEREICH DIE WASSERTIEFE NICHT MEHR ALS 80 CM. BETRÄGT
B	18°	- BARFUSSGÄNGE, SOWEIT SIE NICHT A ZUGEORDNET SIND - DUSCHRÄUME - BEREICHE VON DESINFECTATIONSSPRÜHANLAGEN - BECKENRANDUMGEHUNGEN - BECKENBÖDEN IN NICHTSCHWIMMERBEREICHEN, WENN IN TEILBEREICHEN DIE WASSERTIEFE WENIGER ALS 80 CM. BETRÄGT - BECKENBÖDEN IN NICHTSCHWIMMERBEREICHEN VON WELLENBÄDERN - HUBBÖDEN - KINDERPLANSCHBECKEN - INS WASSER FÜHRENDE SPROSSENLEITERN - INS WASSER FÜHRENDE, MAX. 1 M. BREITE TREPPEN MIT BEIDSEITIGEN HANDLÄUFEN - SPROSSENLEITERN UND TREPPEN AUSSERHALB DES BECKENBEREICHES
C	24°	- INS WASSER FÜHRENDE TREPPEN, SOWEIT SIE NICHT B ZUGEORDNET SIND - DURCHGANGSBECKEN - GENEIGTE BECKENRANDAUSBILDUNGEN



Uffici commerciali:
Via Statale, n° 99/D
42013 Dinazzano di Casalgrande - RE
Tel. +39 0522 773.611
Fax +39 0522 773.659/60
www.ceramichecerdisa.it
marketing@cerdisa.biz